

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	442670	391630	391640	284013	284859

Gewicht / Weight: 1351.87 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished: 109		Farbe / Colour
	uml. total: 366		
	beschichtet / coated: — - —		Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0302			Norm
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Dehnungsprofil 69/40	
statische Werte & Gewicht	Datum / Date: 18.01.2017		
aktualisiert	gez. / drawn: Staebeler-Grund, M.		
	gepr. / checked: Wedemeyer, J.	Schüco AWS 75.SI+	Profil
	ges. / seen: Gödecker, C.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 442670_BP_0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for:

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.