


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.



Anodising:
Anodised composite profiles must be only be created as profiles rolled by the customer or rolled by Schüco. The half profiles must be anodised before being joined.

Eloxal:
Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar. Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

Coating:
Profiles should preferably be coated vertically. In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers. The object temperature must not exceed 180 °C. Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Beschichtung:
Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten. Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln. Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten. Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

—— mech. polished
- - - - main coating surface
- - - - - secondary coating surface

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6.000	519685	519527	519527	519495	PA	278367		278367	
Gewicht Ansicht 4019.97 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		00000409			
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	98	Farbe Colour		00000407			
		unt. total	738	Werkstoff Material		00000408			
00000411				Norm		00000410			
00000412									
Original / Änderung Revision / Version 0100									
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title		Outer frame 48/48/280 Blendrahmen 48/48/280			
		Datum Date 07.09.2020							
		gez. drawn Anbarasu, S.							
		gepr. checked Godbole, K.		Schüco ASE 80.HI		Profile			
		ges. seen Tran, Z.		Zeichn.-Nr. Drawing No.		519685_BP_0000			
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDV valid without signature		Ersatz für Replacement for			