

The subject temperature must not exceed 100 °C. Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

————— mech. polished
 - . - . - . main coating surface
 - . . - . . secondary coating surface

Inventor